

SUNWAX 51

SUNWAX 51

TECHNICAL DATA*	METHOD	UNITS	SPECIFICATION
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS*	MÉTODO	UNIDADES	ESPECIFICACIÓN
Colour / Color	VISUAL		Ivory / Marfil
Penetration / Penetración (25°C)	ASTM D1321	1/10mm	25-35
Drop melting Point / Punto de fusión de gota	ASTM D3954	°C	57-65
Cinematic Viscosity / Viscosidad Cinemática (100°C)	ASTM D445	cSt	9-14

Packaging and delivery form / Envases y presentación

Beads/ Box of 20kg / Pallet of 960kg // Perlas / Caja de 20kg / Pallet de 960kg

Recommended storage conditions / Condiciones de almacenamiento recomendadas

Keep in a well ventilated, cool and dry place in tightly sealed unopened original containers. Avoid direct sunlight and heat sources. Once open to be used immediately.

Mantener en lugar bien ventilado, fresco y seco en envases originales herméticamente cerrados y sin abrir. Evitar la luz solar directa y las fuentes de calor. Una vez abierto utilizar inmediatamente.

Expiring date / Fecha de caducidad

Under normal storage conditions the product keeps perfectly well for 2 years

En condiciones normales de almacenamiento el producto se conserva perfectamente durante 2 años

*Not all parameters could be included in CoAs / No todos los parámetros podrían ser incluidos en los CoAs